



Bona Craft Oil 2K

2-SLOŽKOVÝ IMPREGNAČNÍ OLEJ

Výkon, všestrannost, design



Rychleschnoucí 2-složkový olej s vysokou odolností proti opotřebení.

Bona Craft Oil 2K má unikátní složení na bázi modifikovaných derivátů z rostlinných olejů a je vytvrzován tužidlem pro rychlejší schnutí a vyšší odolnost. Může být použit samostatně jako 2-složkový rychleschnoucí olej s vysokou odolností. Tento olej je možný dále přelakovat lakem řady Bona Traffic pro zvýšení lesku podlahy a jednodušší údržbu. Unikátní složení produktu z rostlinných olejů vytvoří ochranu povrchu proti znečištění a vodě.

Olej Bona Craft Oil 2K je možný použít na široké škále dřevin, včetně třešně, ořechu, kouřového dubu a pařeného buku.

- Ochrana povrchu v jedné vrstvě
- Dlouhá doba otevření a zpracování
- Vysoká odolnost vůči běžným domácím chemikáliím a rozlitým tekutinám
- Splňuje požadavky normy EN 71-3 pro migraci určitých prvků (Bezpečnost hraček)



Bona Craft Oil 2K

2-SLOŽKOVÝ IMPREGNAČNÍ OLEJ

Výkon, všestrannost, design

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Modifikovaný rostlinný olej + isokyanát (tužidlo)
Barva:	Neutral – přírodní / Graphite – grafit / Frost - led / Ash – popel / Umbra - hnědá / Clay – jíl / Sand – písková / Light grey – světle šedá / Invisible – průhledná / Misty / Driftwood / Provincial
Poměr ředění:	9 (díl A – olej) : 1 (díl B urychlovač) – 10%
Doba zpracování:	6 – 8 hodin
Doba schnutí:	Mezi aplikacemi: 15-30 minut* Lehká zátěž: Neutral / přírodní: 8 hod.*, barevné odstíny: 12 hod.* * Za normálních podmínek v interiéru při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajistěte řádné větrání.
Nářadí k aplikaci:	Oleji vzdorná gumová stěrka, váleček s krátkým vlasem nebo nerezová stěrka. Červený nebo béžový pad pro přeleštění.
Spotřeba:	Cca 30 m ² / litr v závislosti na typu dřeviny
Nebezpečí požáru:	Nehořlavý. Nicméně existuje riziko samovznícení použitých padů a textilií. Proto tyto prostředky zalijte vodou nebo je před likvidací skladujte v kovových uzavřených nádobách. Viz bezpečnostní list pro více informací.
Bezpečnost:	Díl A: neklasifikován, díl B: klasifikován, viz bezpečnostní list.
Čištění:	Nářadí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze odstranit technickým benzínem.
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +30°C během skladování a přepravy. Skladujte na chladném místě.
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
z obalů:	SK: společnost ENVIPAK
Balení:	6 x 1,25 litru (1125 ml oleje + 125 ml tužidla)
Certifikace:	EMICODE EC 1 – velmi nízké emise v interiéru EN 71-3 vhodný na dětské hračky EN 16165 Příloha B – R10 DiBt – bezpečný stavební produkt GREENGUARD Gold pro velmi nízké emise v interiéru Francouzská klasifikace VOC: A+

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.



Bona Craft Oil 2K

2-SLOŽKOVÝ IMPREGNAČNÍ OLEJ

Výkon, všestrannost, design

PŘÍPRAVA

Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrúšená, suchá a bez zbytků brusného materiálu, prachu, oleje, vosku apod. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20-25°C a 30-50% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Minimální teplota pro aplikaci je 16°C. Použijte bezpečnostní rukavice, brýle a jednorázové návleky během aplikace. Doporučujeme podlahu vytmelit produktem Bona Mix&Fill nebo Bona Mix&Fill Plus. Podlaha, která nemůže být tmelená, doporučujeme olejovat pomocí Bona Wool Padu nebo bavlněného hadru omotaného kolem červeného padu pod talířovou bruskou. Olej nesmí přijít do spár. Tam

olej nezaschne, hrozí vztlínání oleje ze spár. Následně při aplikaci laku či tvrdého voskového oleje dochází k probarvování povrchové úpravy.

Důležité upozornění!

Broušení a vlastnosti dřeva mohou mít vliv na výslednou barevnost dřevěné podlahy. Barva může být posuzována až po poslední aplikaci nátěru. Pokud si nejste jisti s barevností produktu, udělejte si test na malém dílu podlahy.

Tip: pro intenzivnější a stálější barvu doporučujeme povrch dřeva namočit vodou, než přejdete k aplikaci oleje. Zbruste a vysajte povrch podlahy. Poté naneste vodu houbou nebo například Bona mopem a modrou utěrkou. Aplikujte rovnoměrně a vyhněte se tvorbě louží. Nechte podlahu zaschnout přes noc. Poté aplikujte olej.

NÁVOD K APLIKACI

Var. 1 – střední / vysoká zátěž

1x Bona Craft Oil 2K

Var. 2 – velmi vysoká zátěž / komerční prostory

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Traffic HD nebo Bona Traffic GO

Var. 3 – střední / vysoká zátěž

1x Bona Rich Tone (volitelné)

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Hard Wax Oil



Bona Craft Oil 2K

2-SLOŽKOVÝ IMPREGNAČNÍ OLEJ

Výkon, všestrannost, design

APLIKACE

1. Použijte kladívko a šroubovák k proražení vrchního uzávěru a nechte díl A (vrchní část obsahu) stéct do dílu B (spodní části nádoby). Ponechte asi 1 minutu. Poté odstraňte vrchní díl nádoby a zamíchejte řádně vrtačkou, aby se obě složky řádně zamíchaly.
2. Naneste a rozetřete tenkou vrstvu smíchaného oleje na podlahu. Na velkých plochách pracujte po částech a překrývejte metodou mokré do mokrého. Olej aplikujte olejivzdornou gumovou stěrkou, nerezovou špachtlí, nebo talířovou bruskou za pomoci červeného nebo bílého padu.
3. Nechte dřevo absorbovat olej po dobu 15–30 minut a poté povrch vyleštíte talířovou bruskou s červeným nebo béžovým padem.
4. V případě potřeby proveďte další vrstvu oleje, abyste zajistili nasycení savých ploch.

5. Nechte olej působit dalších 15–30 minut, než přebytečný olej odstraníte bavlněnými hadry umístěnými pod leštičkou.
6. Pro bezchybný výsledek vyleštíte povrch vlněným padem Bona Wool Pad.
7. Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace (barevný olej min. 12 hodin). Předpokládá se doba schnutí při 20°C/60% relativní vlhkosti, u tropických druhů dřeva, při vysoké relativní vlhkosti a nízkých teplotách počítejte s delší dobou schnutí. Během aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání.

Nábytek můžete nastěhovat po 12-24 hod., ale počkejte cca 1 týden, než povrch zakryjete kobercem. Nechte 1-2 dny řádně zaschnout, než podlahu vyčistíte mokrou metodou.

UPOZORNĚNÍ: BONA CRAFT OIL 2K OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ. POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVOVÝCH UZAVÍRATELNÝCH NÁDOB.

ÚDRŽBA

Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Soap (Tekutým mýdlem) přidaným do vody.

Poznámka: Pokud je to možné, čistěte podlahu suchou metodou. Pro údržbu používejte přípravek Bona Care Oil.

Jak často je třeba tento postup opakovat záleží na stupni opotřebení podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i několikrát za rok.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz



Bona Craft Oil 2K

2-SLOŽKOVÝ IMPREGNAČNÍ OLEJ

Výkon, všestrannost, design

PŘELAKOVÁNÍ

Instrukce pro ošetření lakem

Pro zvýšenou ochranu proti chemikáliím a opotřebení, především v prostorech se zvýšenou zátěží, doporučujeme aplikovat 2 vrstvy laku Bona Traffic HD nebo Bona Traffic GO. Toto ošetření je doporučováno i pro barevné podlahy, pro zvýšenou ochranu laku a zachování barevnosti podlahy. Bona Craft Oil 2K může být přelakován pouze laky Bona Traffic HD nebo Bona Traffic GO za předpokladu, že je olej použit samostatně a není kombinován s dalšími přísadami nebo produkty, jako je Bona Rich Tone.

1. Aplikujte jednu vrstvu Bona Craft Oil 2K – dle standardního návodu. Na porézní dřeva nebo vysoce absorbční dřeviny je vhodné aplikovat druhou vrstvu. Odstraňte zbytky materiálu hadrem.
2. Nechte zaschnout minimálně 8 hodin (min 12 hodin pro barevné odstíny oleje). Očekávejte delší dobu schnutí při aplikaci na exotických dřevinách a taktéž při nízkých teplotách. Musíte mít jistotu, že je povrch podlahy dokonale suchý. Pro kontrolu vezměte pad a bavlněný hadr a podlahu jednou pro jistotu vyčistěte pomocí talířové brusky. Pokud bude hadr špinavý od pigmentu, není podlaha dokonale suchá a není možno jí přelakovat. Pokračujte v dalších krocích jen za předpokladu, že je podlaha dokonale suchá.
3. Vyčistěte podlahu pomocí červeného padu a talířové brusky, poté vysajte.
4. Naneste 2 vrstvy laku Bona Traffic HD nebo Bona Traffic GO pomocí válečku. Provedte mezibroušení mezi

jednotlivými vrstvami laku pouze v případě, že je to nezbytně nutné. Pro tento mezibrus můžete použít pouze Bona Scrad Pad. Nikdy nedělejte intenzivní mezibrus – hrozí odloupení vrstvy laku.

5. Podlaha může být plně zatížena po 72 hodinách. Koberce či rohože pokládejte na podlahu až následující týden.

Instrukce pro ošetření tvrdým voskovým olejem

1. Aplikujte jednu vrstvu Bona Craft Oil 2K – dle standardního návodu. Na porézní dřeva nebo vysoce absorbční dřeviny je vhodné aplikovat druhou vrstvu. Odstraňte zbytky materiálu hadrou.
2. Nechte zaschnout minimálně 8 hodin (min. 12 hodin pro barevné odstíny oleje). Očekávejte delší dobu schnutí při aplikaci na exotických dřevinách a taktéž při nízkých teplotách.
3. Musíte mít jistotu, že je povrch podlahy dokonale suchý. Pro kontrolu vezměte pad a bavlněný hadr a podlahu jednou pro jistotu vyčistěte pomocí talířové brusky. Pokud bude hadr špinavý od pigmentu, není podlaha dokonale suchá a není možno jí přelakovat. Pokračujte v dalších krocích jen za předpokladu, že je podlaha dokonale suchá.
4. Vyčistěte podlahu pomocí červeného padu a talířové brusky, poté vysajte.
5. Aplikujte 2 vrstvy Bona Hardwax Oil. Provedte mezibroušení mezi jednotlivými vrstvami oleje.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Čestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161