



Bona Mega

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Pro střední komerční a vysokou zátěž v domácnostech



Velmi populární 1-složkový lak na vodní bázi s vysokou chemickou odolností.

Bona Mega je určen pro kanceláře, malé obchody, hotelové pokoje a samozřejmě jako nejlepší volba laku pro domácnost. Inovační, na vodní bázi, 1-složkový lak, který při kontaktu s kyslíkem zesítňuje v kvalitu 2-složkového laku. Není třeba míchat s další složkou, je připraven ihned k použití. Vhodné na podlahové vytápění a prkenné podlahy.

- 1-složkový lak s kvalitou 2-složkového
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Vysoká odolnost proti stopám po podrážkách bot a domácím chemikáliím
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise ve vnitřních prostorech



Bona Mega

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Pro střední komerční a vysokou zátěž v domácnostech

TECHNICKÁ DATA

Báze:	1-složkový vrchní lak na vodní bázi, olejem modifikovaný polyuretan
Obsah sušiny:	Cca 32%
Stupeň lesku:	Lesk 90%, polomat 50%, mat 25%, extra mat 9%
Ředění:	V případě potřeby ředit s přípravkem Bona Retarder (4%) - pro delší dobu otevření.
Doba schnutí:	Připraven pro mezibroušení / další vrstva laku: 2-3 hod* Lehký provoz: 8 hod* Úplná zátěž: 7 dní* * při 20°C/60% R.H.
Náradí k aplikaci:	Váleček Bona Roller
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	Neklasifikována
Čištění:	Zbytky materiálu na náradí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	3 x 5 litrů
Certifikace:	EMICODE; EC1 – velmi nízké emise v interiéru GreenGuard EN 13501-1 reakce na oheň EN 71-3 aplikace na dětské hračky

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.



Bona Mega

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Pro střední komerční a vysokou zátěž v domácnostech

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Před použitím laku Bona Mega musí být povrch nalakován základním lakem na vodní bázi Bona.

Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují.

Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.

NÁVOD K APLIKACI

Neošetřené dřevo:

1x Bona základní lak¹

Lehké mezibroušení P150

2x Bona Mega

na podlahách, kde se použije světlé mořidlo nebo bělicí primer. Nedoporučuje se použít Bona White v kombinaci s Bona Mega, pokud hledáte skutečný bílý vzhled.

¹ Bona Mega vytváří jemný bohatý tón, který je patrnější

Poznámka: nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat.

APLIKACE

- 1) Lak důkladně protřepte po dobu jedné minuty.
- 2) Lak nanášejte válečkem Bona Roller při běžné spotřebě 8-10m²/litr (100-120g/m²). Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“.
- 3) Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně zaschnout. Nechte mírně delší dobu schnutí pro každou další vrstvu. Zajistěte řádné větrání.
- 4) V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System zrnitost P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před

aplikací poslední vrstvy laku. **Poznámka:** Pokud předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy lehce mezibrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hod. od poslední aplikace. Po cca 1 týdnu bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokrým mopem.



Bona Mega

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Pro střední komerční a vysokou zátěž v domácnostech

ÚDRŽBA

Podlahu lze čistit s použitím čistícího prostředku **Bona Cleaner** nebo **Bona Čistič na parkety** a mikrovláknové čistící utěrky Bona Cleaning Pad. Opotřebené povrchy můžou být obnoveny nanesením nové vrstvy Bona Mega.

Frekvence této operace lze výrazně snížit, pokud podlaha byla pravidelně ošetřována pomocí **Bona Freshen Up** nebo pomocí **Bona Leštěnky na parkety**.

DŮLEŽITÉ!

- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárkách může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu. Používejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.
- Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny. Pokud nedorazí k okamžitému odstranění, může způsobit

kosmetické skvrny nebo poškodit povrch.

- Vezměte prosím na vědomí, že laky Bona jsou navrženy tak, aby uzavřely (utěsnily) povrch a poskytly odolnost proti opotřebení, oděru a rozlitym tekutinám atd. Žádný systém povrchové úpravy nemůže zabránit fyzickému poškození dřeva nebo „ztvrdnutí“ podlahy. Zářezy ve dřevě a škrábance mohou být způsobeny nábytkem, předměty, podpadky, psími drápy atd. a je třeba podniknout kroky ke snížení možnosti narušení povrchové úpravy.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161