



Bona Rich Tone

OŠETŘENÍ PŘED CRAFT OIL 2K

Ošetření před Bona Craft Oil 2K pro vytvoření bohatého zbarvení kouřového dubu



Produkt pro zintenzivnění efektu pro vytvoření tmavého a kouřového zbarvení dřeva, před aplikací Bona Craft Oil.

Bona Rich Tone je pro ošetření dubových podlah, pro vytvoření bohatého, tmavě hnědého zbarvení – kouřového dubu. Nabízí jednoduchou aplikaci. Ošetření se provádí před aplikací povrchové ochrany, kterou může být Bona Craft Oil 2K a/nebo Bona Hard Wax Oil. Pro zintenzivnění barvy odstínu lze kombinovat, přidat až 5% Bona Mix Colour.

- Rychleschnoucí, snadná aplikace
- Na vodní bázi a zcela bez zápachu



Bona Rich Tone

OŠETŘENÍ PŘED CRAFT OIL 2K

Ošetření před Bona Craft Oil 2K pro vytvoření bohatého zbarvení kouřového dubu

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Alkalický roztok
Ředění:	Neředit
Doba schnutí:	Mezi jednotlivými aplikacemi: 1-2 hod* Před olejováním: 5-10 hod* * za normálních podmínek: při 20°C/60% R.H. Zajistěte řádné větrání.
Nářadí k aplikaci:	Bona Cleaning Pad modrou utěrkou
Spotřeba:	Cca 8-10 m ² /litr (100-120 g/m ²)v závislosti na druhu dřeva
Nebezpečí požáru:	Ne
Bezpečnost:	Klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění:	Nářadí očistěte vodou a mýdlem. Zaschlý materiál lze odstranit vodou a mýdlem.
Záruční lhůta:	3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	3 x 5 litrů

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

PŘÍPRAVA

Zajistěte, aby podlaha byla dobře zbroušená, suchá a bez zbytků brusného materiálu, prachu, oleje, vosku apod. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

Důležité! Efektu kouřového dubu je dosaženo chemickou reakcí na dubové dřevo. Výsledky se budou lišit v závislosti na druhu dřeva. Před použitím otestujte, abyste zajistili požadované výsledky.



Bona Rich Tone

OŠETŘENÍ PŘED CRAFT OIL 2K

Ošetření před Bona Craft Oil 2K pro vytvoření bohatého zbarvení kouřového dubu

NÁVOD K APLIKACI

Aplikace na neošetřené dřevo

Varianta 1

1x Bona Rich Tone
1x Bona Bona Craft Oil 2K, Neutral nebo barevný
1x Bona Hard Wax Oil

Varianta 2

Bona Rich Tone
Bona Hard Wax Oil

APLIKACE

1. Aplikujte odstín Bona Rich Tone rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Bona Cleaning Pad modré aplikační utěrky. Pracujte ve směru vláken dřeva - 8-10 m²/litr (100-120 g/m²). Dodržujte tzv. "vlhké konce", abyste navazovali do nezaschlého nátěru.
2. Pokud požadujete větší intenzitu zbarvení, nebo v případě, že první aplikace byla flekatá, pak je možné aplikovat druhou vrstvu po 1-2 hod.
3. Nechte poslední aplikaci zaschnout po dobu 5 - 10 hod.
4. Povrch jemně zbruste pomocí talířové brusky a Bona Scrad Pad (nízké otáčky). Pohybujte se strojem rychle a systematicky.
5. Odstraňte prach vysavačem.
6. Ošetřete povrch pomocí Bona Craft Oil 2K nebo Bona Hardwax Oil, viz „Postup ošetření podlahy“. Mezi jednotlivými aplikacemi nechte podlahu zaschnout přes noc.

DŮLEŽITÉ!

Bona Rich Tone by nikdy neměl být použit jako finální povrchová úprava. Všimněte si, že přípravek nemůže krátkodobě ani dlouhodobě zabránit změně barvy dřeva

vlivem vytékání taninu, pohybu přírodních olejů nebo působení UV záření.



Bona Rich Tone

OŠETŘENÍ PŘED CRAFT OIL 2K

Ošetření před Bona Craft Oil 2K pro vytvoření bohatého zbarvení kouřového dubu

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161