

Dřevěné lakované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k přelakování

Přelakování dodává podlaze ochrannou vrstvu a vylepšení stávajícího vzhledu. Přelakováním se odstraní skvrny, povrchové škrábance, obnoví se původní krása dřeva. Nejen že je dosaženo perfekt-

ního vzhledu, snadno, rychle, a to během několika hodin práce, ale také se prodlouží životnost podlah. Jde o rychlý a účinný způsob, jak obnovit původní krásu dřeva.



1 Odstraňte volné nečistoty.



2 Vyčistěte povrch s Bona Deep Clean Solution a vodou, pomocí stroje.



3 Vybruste povrch s Bona FlexiSand a Bona Diamantovým brusivem.



4 Vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber a Bona Deep Clean Solution.



5 Proveďte mezibroušení povrchu.



6 Vysajte volné nečistoty. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber.



7 Naneste lak Bona Traffic HD/Traffic. Nechte zaschnout.

Postup

1. Odstraňte volné nečistoty a kamínky pomocí vysavače, mopu nebo jiné suché metody čištění.
2. Odmastěte a vyčistěte důkladně povrch s Bona Power Scrubber (zelené kartáče) a Bona Deep Clean Solution (10 % roztok s vodou). Nenechávejte žádné kaluže čisticího roztoku. Nechte povrch zaschnout.
3. Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 80 připevněným k unašeci Bona Quattro a umístěte Bona Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Pokud je na povrchu leštěnka nebo vosk, pokračujte, než bude povrch kompletně vybroušen. Proveďte test mincí (viz. TIP) a ověřte, zda je leštěnka / vosk řádně vybroušena. Rohy vybruste pomocí brusky Bona Supraflex.
4. Povrch vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber a Bona Deep Clean Solution. Nechte zaschnout.
5. Mezibruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240.
6. Vysajte volné nečistoty nebo vytřete povrch suchou metodou pomocí Bona Dusting Pad. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber s čistou vodou pro odstranění jemného prachu.
7. Aplikujte tenkou vrstvu Bona Traffic HD/Traffic pomocí nerezové stěrky. Nechte zaschnout cca 30-60 minut. Aplikujte 1-2 vrstvy Traffic HD/Traffic pomocí válečku, nebo T-aplikátoru (spotřeba 8-10 m²/litr). Nechte zaschnout.



DŮLEŽITÉ: Zjistěte, zda je povrch ošetřený leštěnkou či voskem

Předtím než začnete, je důležité se ujistit, zda byl povrch ošetřen leštěnkou a jak silná je jeho vrstva. Nebudou-li staré zbytky leštěnky odstraněny, můžou se na podlaze hromadit nečistoty a ohrozí se přilnavost nového laku.

Množství leštěnky na podlaze vám poskytne dobrý přehled, kolik úsilí je zapotřebí k odstranění staré vrstvy. V některých případech, pokud se na povrchu objeví více vrstev leštěnky, může být zapotřebí proces odstranění opakovat několikrát.

Před začátkem práce je důležité určit, zda byla na podlaze použita leštěnka a jak silná je její vrstva. Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění staré vrstvy leštěnky, na podlaze se usadí nečistoty, které vážně ohrozí přilnavost nové vrstvy laku.

Produkty a stroje

- Bona Power Scrubber (zelené kartáče)
- Bona Deep Clean Solution
- Bona FlexiSand a unašeč Bona Quattro
- Bona Unašecí kotouče (černé)
- Bona Diamantové brusivo P 80 a P 240
- Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka)
- Bona Premium Mop, Bona Commercial Mop



Test mincí

- Vyberte si nenápadnou oblast na podlaze a aplikujte malou kapku (cca 5 cm) neředěného Bona Remover.
- Pokud je na povrchu leštěnka, po několika minutách se testované místo změní v mléčně bílou. Seškrábněte tuto oblast mincí. Pokud je na podlaze leštěnka, lehce by se měla sloupnout.
- Po pár minutách setřete zbytek prostředku, aby nedošlo k poškození povrchu.

